

ยิปซัม
ตราช้าง

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม

อิซี พลาส 120 ตราช้าง



ฉาบเส้น ฉาบเรียบ งานคุณภาพ สำหรับช่างมืออาชีพ

ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม

อีซีพลาส 120 ตราช้าง

สูตรพิเศษ สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อ
หัวตะปู ฉาบเก็บงานครั้งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม



- ผสมง่าย เนื้อปูนเข้ากับน้ำได้ดี
- กวนง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน
- ฉาบลื่น คล่องมือ
- เนื้อปูนนุ่ม เบาลงในการฉาบ
- ไม่แตกร้าว แร้งยิดเกาะสูง
- ชัดง่าย

ระยะเวลาใช้งานหลังผสม

90 นาที

สัดส่วนการผสม

ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อ น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

พื้นที่การใช้งาน

มากกว่า 70 ม²/25 กก. หรือ 350 กรัม/ม² (ฉาบ 3 ครั้ง)

ขนาดบรรจุ

25 กก./ถุง

ระยะเวลาเก็บรักษา

6 เดือน


ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการผสมเท่านั้น
2. ไม่ควรกวนนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
3. ไม่ควรผสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่น
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาด ก่อนการผสมครั้งต่อไป


วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด 4 ขั้นตอน



ขั้นที่ 1
ฉาบปูนอีซีพลาส 120
ตราช้าง รอยฉาบกว้าง
6 นิ้ว หน้า 2-3 มม.
ปิดทับด้วยผ้าทอและ
ฉาบทับอีกครั้งปล่อย
ให้แห้งและแข็งตัว



ขั้นที่ 2
ฉาบปูนอีซีพลาส 120
ตราช้าง รอยฉาบกว้าง
8 นิ้ว หน้า 2-3 มม.
ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว



ขั้นที่ 3
ฉาบทับอีกครั้ง หน้ากว้าง
11 นิ้ว หน้า 2-3 มม.
ฉาบให้เรียบเสมอกัน
ปล่อยให้แห้งและแข็งตัว



ขั้นที่ 4
เมื่อแห้งและแข็งตัวแล้ว
ใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

อัตราส่วนผสม



ปูน 2 ส่วน ต่อ
น้ำสะอาด 1 ส่วน
โดยน้ำหนัก

วิธีการผสม



1. โรยปูนลงในน้ำตามอัตราส่วน
2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะ
กับการฉาบในเวลา 90 นาที

2 นาที




2. กวนไว้ 2 นาที




3. เมื่อส่วนผสมขึ้นน้ำแล้ว
กวนให้เข้ากัน จนส่วนผสม
ไม่เป็นเม็ด

การใช้งาน




ควรใช้ให้หมดหลังผสมน้ำ
ภายใน 90 นาที
(Working Time)

การเก็บรักษา



ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง
ห้ามโดนน้ำ หรือ ละอองฝน
ควรให้ถุงปูนอยู่สูงกว่าระดับพื้น



ยิปซัม
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารกสินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2



www.siamgypsum.com



f GypsumTraChangTH



yipchintrachang



SCG Contact Center
02 586 2222